11.1.2007
TT

# Шпатлевка для кирпичных поверхностей

**Применение**
Водостойкая безовая шпатлевка для выравнивания и ремонта стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях. Для заполнения штрабов, отверстий и выводов, а также для оконных проемов. Используется также как основа под гидроизоляцию и плитку.

**Технические данные**

| | |
|---|---|
| **Связующее** | Цемент |
| **Цвет** | Серый или светлый |
| **Крупность** | Максимальная крупность ок. 0,6 мм |
| **Водостойкость** | Водостойкая |
| **Расход воды** | 5 – 6 л/мешок 25 кг (20 – 24% воды от веса порошка) |
| **Использовать** | В течение 4 часов после добавления воды. Температура сильно влияет на время использования. |
| **Время сушки** | Время сушки зависит от толщины слоя, температуры, свойств основания и воздухообмена. На бетонном или кирпичном основании слой 1 мм при температуре 18 – 20°C сохнет примерно сутки. |
| **Расход** | Сплошное шпаклевание (слой толщиной 1 мм) - 1,3 – 1,5 кг/м². |
| **Заполняемость** | Частичное заполнение макс. 25 мм. Более толстый слой, возможно, будет прогибаться и трескаться при сушке. Сплошное заполнение 2 – 10 мм/слой. Более толстые слои сложно разгладить. |
| **Рабочие условия** | Температура основания, шпатлевки и помещения должна быть выше +10°C. При более низкой температуре шпатлевка твердеет медленно. |
| **Упаковка** | Шпатлевка поставляется в мешках 25 кг и в пакетах 5 кг. |
| **Хранение** | Хранить в сухом помещении не на земле (на поддоне). В надлежащих условиях шпатлевка хранится в закрытых мешках 1 год. |

**Основания**
Бетонные стены и потолки или поверхности, выровненные раствором, а также блочные и кирпичные поверхности. Основание должно быть чистым и плотным. Ухудшающие схватываемость вещества (жир, пыль от шлифовки) должны быть обязательно удалены до распыления шпатлевки. Сухие и абсорбирующие поверхности следует при необходимости увлажнить. Окна, трубы и т.п. не подлежащие шпаклеванию поверхности следует тщательно закрыть. **Пригодна также для употребления в мокрых помещениях и как основа под плитку (Сертификат Государственного научно-исследовательского технического института Финляндии № 202-5), т.е. использование отдельно другого продукта МТ не требуется.** Прочность схватывания > 0,5 МН/м$^2$.

**Смешивание**
Мешок шпатлевки дрелью смешивается примерно с 5 литрами воды. Сухую шпатлевку добавляют медленно в чистую воду комнатной температуры, смешивая массу в чистой

емкости. После того, как вся сухая шпатлевка высыпана в воду, следует продолжить перемешивание еще в течение примено минуты, пока масса не станет однородной, без комков. Для того чтобы связующее полностью растворилось, шпатлевочную массу следует оставить примерно на 15 мин (при температуре ниже 15℃ – на 20 мин), после чего массу нужно перемешивать еще полминуты. Только после этого шпатлевка готова к употреблению. Использовать шпатлевку следует в течение 4 часов в зависимости от окружающих условий.

**Выполнение работ**

Проверьте состояние основания. Убедитесь в том, что предыдущий слой раствора/шпатлевки полностью высох. Шпатлевка наносится разбрызгивателем или вручную стальной кельмой. Во избежание швов при работе шпатлевка наносится перпендикулярно движениям предыдущего слоя. Удаляемая при разглаживании шпатлевка, остающаяся на кельме, возвращается в емкость и используется еще раз. При очень сухих условиях основание следует слегка смочить водой примерно за полчаса до начала работ. За счет этого улучшается схватываемость и шпатлевка не сохнет на стене слишком быстро. В особенности при высокой температуре и если наносится очень тонкий слой шпатлевки, поверхность следует после нанесения шпатлевки обработать, т.е. слегка смочить при помощи водяной пыли, чтобы слой шпатлевки не высох слишком быстро.

**Промывка инструмента**

Инструмент следует промыть водой сразу же после окончания работ. Засохшая шпатлевка удаляется механически. Сухую смесь и засохший продукт можно утилизовать как строительные отходы. Бумажный мешок можно сжечь.

**Укладка покрытия и инструкции по уходу**

Повторная обработка шпатлевкой "Лакка TT" обычно создает хорошее основание, например, под плитку. Более гладкую поверхность можно получить при помощи "Лакка S или SH". Не забудьте про гидроизоляцию во влажных и мокрых помещениях. Грязную поверхность стены или потолка можно промыть водой, выровнять заново или окрасить.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Не применяется для ремонта и выравнивания полов.
Промойте инструмент водой до и после работы.
Шпатлевка, попавшая в канализацию, может ее засорить.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Настоящая памятка представляет собой описание основных свойств продукта, а не полное техническое описание продукта. До начала работ следует ознакомиться с техническим описанием и другими инструкциями, касающимися этапов производства работ. Исполнителю работ при необходимости следует доказать, что он соблюдал инструкции, касающиеся этапов производства работ.

**Техника безопасности**

Раздражает слизистые оболочки глаз, органов дыхания и кожу. Не допускать образования и распространения пыли или использовать защитные средства органов дыхания. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу